

LINEA EDILIZIA

Interno | Esterno

DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE



FONDO

ANTIRUGGINE

FINITURA

METALUX GEL




FONDO


ANTIRUGGINE

FINITURA


METALUX GEL

CARTELLA
COLORI


Bianco Lucido






Bianco Satinato



Nero Lucido



Nero Satinato

Testa di Moro 820
(Ral 8017)Verde Muschio 325
(Ral 6005)Verde Smeraldo 320
(Ral 6001)Rosso Fuoco 410
(Ral 3000)Grigio Ardesia 640
(Ral 7011)

PER COSA SI USA

METALUX GEL è uno smalto gel a solvente con formula altamente innovativa, che elimina la necessità di trattamenti preliminari per rimuovere la ruggine, o applicare prodotti antiruggine o convertitori.

Viene applicato direttamente sulla ruggine senza bisogno di carteggiare.

METALUX GEL è un gel, quindi estremamente facile da applicare perché non cola ed è in grado di assicurare una verniciatura ad alta durabilità.



FONDO

ANTIRUGGINE

FINITURA

METALUX GEL

DOVE SI USA

Applicare su supporti portanti, puliti e asciutti ed esenti da sporco e unto e sali.

Lamiera nuova: sgrassare il supporto con solvente. Carteggiare tracce di calamina con carta abrasiva a grana fine.

Lamiera già verniciata: eliminare parti di vernice non ben aderenti e ruggine in fase di distacco mediante spazzola di ferro o carta abrasiva a grana media. Sgrassare con solvente.

Su legno nuovo: carteggiare per togliere il pelo del legno; all'esterno, applicare una mano di impregnante VERNOCOL. All'interno, applicare una mano di fondo EDILFARBE.

Su legno già verniciato: pulire accuratamente asportando le parti non aderenti; stuccare e carteggiare se necessario.



COME SI USA

Metodo di applicazione

- Pennello, rullo, spruzzo ad aria.

Resa pratica

- 12÷15 m²/litro su superfici metalliche
- 10÷12 m²/litro su legno e ghisa

Consumo pratico

- 65÷80 ml/m² su superfici metalliche
- 80÷100 ml/m² su legno e ghisa

Numero delle mani

- Uso interno: una mano
- Uso esterno: due mani

Dati per l'applicazione

Spruzzo ad aria

- Diluizione: 10÷20 % v/v
- Diametro ugello: 1.4÷1.7 mm.
- Pressione: 3,5÷5 atm.

Rullo, pennello

- Diluizione: 0÷10 %

Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10÷40°C
- Umidità relativa <80%

Non applicare sotto l'azione diretta del sole o su superfici troppo calde. Evitare anche le giornate con eccessiva ventilazione.

Essiccazione a 20°C – 50% U.R.

- al tatto 4-6 h
- ripitturabile 24 h

Lavaggio delle attrezzature

- F500 immediatamente dopo l'uso

Durata a magazzino

- 12 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.



FONDO

ANTIRUGGINE

FINITURA

METALUX GEL

IN SICUREZZA

- H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
 EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
 P261 Evitare di respirare i vapori.
 P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI
 P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
 Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

VOC (g/litro): 300 - Limite massimo: 500



PER L'AMBIENTE

Un piccolo gesto può fare un'enorme differenza



BARATTOLO VUOTO E COPERCHIO
 RACCOLTA ACCIAIO



BARATTOLO CONTENENTE RESIDUI DI PRODOTTO

Ricorda che è assolutamente vietato gettare vernici e solventi nei cassonetti destinati ai rifiuti indifferenziati.

Consegna tu stesso le vernici e i solventi usati presso il centro di raccolta più vicino, oppure affida i rifiuti al negozio dove hai acquistato il prodotto: saranno poi loro a provvedere al corretto smaltimento di vernici e solventi direttamente al centro raccolta.